



## Проект: Отслаивание накрывочного слоя

Накрывочный слой штукатурки может отслаиваться в результате проникновения воды в каменную кладку, расширения и растрескивания мелких трещин или недостаточного сцепления с поверхностью. Если к этому добавляется еще и поражение водорослями и грибом, то нужно не только удалить старую штукатурку и нанести новую, но и провести очистку от водорослей и грибка.

## Оптимальное системное решение от KRAUTOL:



**WP-QUARZ**  
Штукатурный грунт с хорошей кроющей способностью, усиливающий адгезию

**DROPAN PLUS**  
Фасадный грунт для штукатурки с чачесом на основе силиконовой смолы (зернистость 1,0 мм, 2,0 мм, 3,0 мм)

**TIEFGRUND PLUS**  
Акрил-гидрозоль для выравнивающих фасадных грунтовок

**ULTRA MAXX COMPLETE**  
Решение для фасадов «5 в 1»



# KRAUTOL®

PROFESSIONAL

## Как это делается: Всего несколько шагов для оптимального результата



### Подготовка и очистка

Удалить отслоившуюся или рыхлую старую штукатурку с помощью металлической щетки или шпателя.

Очистить фасад с помощью высоконапорного очистителя, чтобы удалить грязь и посторонние частицы.

После очистки дать фасаду хорошо просохнуть, чтобы грунтовка, которая будет наноситься в следующую очередь, лучше впитывалась.



### Нанесение грунтовки и штукатурки

Загрунтовать очищенную поверхность фасада грунтовкой **WP-QUARZ**. Этот высококачественный штукатурный грунт придает поверхности шероховатость для обеспечения оптимальной адгезии и равномерного высыхания слоя штукатурки, который будет наноситься в следующую очередь. После нанесения грунта дать фасаду хорошо просохнуть.

Нанести на фасад фасадную штукатурку **DROPAN PLUS** требуемой зернистости. После нанесения штукатурки фасад должен просохнуть в течение минимум 3 дней.



### Первичное и финишное покрытие

После этого нанести на фасад грунтовку **TIEFGRUND PLUS**. Эта высококачественная грунтовка упрочняет поверхность и обеспечивает равномерное впитывание.

Преимущества: Равномерное высыхание и надежное сцепление фасадной краски с поверхностью, снижение расхода краски. После грунтования снова дать фасаду хорошо просохнуть.

Покрыть фасад первичным слоем краски (разбавить водой максимум на 10%). Так как краска имеет низкую вязкость, она хорошо проникает в поверхность, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление финишного покрытия с поверхностью.

Дать предварительному слою хорошо просохнуть. Затем покрасить неразбавленной фасадной краской **ULTRA MAXX COMPLETE**.

### Другие проекты для фасадов

Просто отсканируйте QR-код с помощью смартфона или планшета и получите прямой доступ к дополнительной информации.

