



## Technisches Merkblatt

### KUNSTHARZ VORLACK

#### Anwendungsbereich

Aromatenfreier Kunstharz Vorlack für füllende, gut verlaufende Vor- und Zwischenanstriche auf maßhaltigen Holzbauteilen, grundiertem Metall, gespachtelten und geschliffenen Flächen sowie festhaftenden Altanstrichen. Aufgrund der materialtypischen Geruchsentwicklung von Alkydharzlacken ist die Verarbeitung im Innenbereich nur bedingt zu empfehlen.

#### Produkteigenschaften

- hohes Füll- und Deckvermögen
- hervorragend schleifbar
- sehr gute Haftvermittlung
- aromatenfrei
- hervorragender Verlauf
- schnelltrocknend
- lösemittelhaltig

#### Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
+	+	0	0	0

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Einsatzbereiche“ beachten.

#### Glanzgrad

matt

#### Dichte

ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>

#### Materialbasis

Alkydharz mit aromatenfreien Lösemitteln.

#### Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt.

#### Verarbeitungsart

Streichen, rollen oder spritzen. Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Spritzauftrag (Airless/Aicoat-TempSpray):

Düse	0,009“–0,011“
Spritzdruck	180–200 bar
Verdünnung	unverdünnt
Materialtemp.	35°C

Spritzen ist in Lieferkonsistenz durch Materialerwärmung (TempSpray) mit Airless und Aicoat möglich.

#### Das passende Werkzeug

Hochwertige Schaumstoff-Walzen und Pinsel für Kunstharz-Lacke.

#### Die passende Grundierung

Um Holz im Außenbereich vor Befall zu schützen, mit KRAUTOL Bläueschutzgrund vorbehandeln. Unbehandeltes Eisenmetall mit KRAUTOL Rostschutzgrund grundieren. Unbeschichtete Hart-PVC und Nicht-Eisenmetalle mit KRAUTOL Zink- und Haftgrund vorbehandeln.

#### Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein. Intakte Altanstriche und Kunststoffe sorgfältig anschleifen und reinigen. Schadhafte und blätternde Altanstriche restlos entfernen. Kanten und nicht zu streichende Flächen sorgfältig abkleben. Die Arbeitsumgebung abdecken.

#### Anstrichaufbau

Bei Oberflächen mit Holz empfehlen wir 1 bis 2 Anstriche mit KRAUTOL Kunstharz Vorlack. Auf Metall und Hart-PVC ist ein Anstrich ausreichend. **Decklackempfehlung:** KRAUTOL Kunstharz Weißlack oder Metallschutzlacke.

#### Verbrauch

Ca. 90 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln.

#### Trocknung

Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden. Schleifbar und überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

**Reinigung der Werkzeuge**

Mit Terpentinersatz.

**Lagerung**

Kühl, frostfrei und gut verschlossen aufbewahren.

**Bitte beachten**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen., Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Allergiker-Hotline**

0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

**GISCODE für Beschichtungsstoffe**

BSL20

**Produktcode für Farben und Lacke (veraltet)**

M-LL01

**VOC-Gehalt**

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC. Gebinde beim Transport sichern.

**Entsorgung**

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**Gebindegrößen**

Weißware: 300 ml, 750 ml, 2,5 l

Stand: 01/2018

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf [www.krautol.de](http://www.krautol.de).

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, [info@krautol.de](mailto:info@krautol.de), [www.krautol.de](http://www.krautol.de)