

Technisches Merkblatt

Holzlasur HL2



Anwendungsbereich

Wasserbasierende dünn-schichtige Universallasur mit Nässe-schutz Technologie. Der diffusionsoffene Allwetterschutz bildet eine stark Wasser abweisende Oberfläche, die nicht reißt und abblättert.

Geeignet für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile aus Holz wie z.B. Zäune, Sichtblenden, Fassaden, Carports, Garten- und Blockhäuser, Türen und Fenster

Produkteigenschaften

- Direkt auf Holz, ohne Grundierung
- Resistent gegen Grünbelag
- Tropf- und spritzgehemmt
- Leichte Verarbeitung
- Schnelltrocknend
- Diffusionsoffen

Hinweis:

Die Filmkonservierung bietet in den meisten Fällen einen wirk-samen Schutz gegen Schimmelpilzbefall der Beschichtungs-oberfläche. Der Einsatz von Filmkonservierungsmitteln ist auf ein ökologisch vertretbares Maß begrenzt. Abhängig von der bi-ologischen Belastung kann es im Einzelfall, trotz Filmkonservie-rung, zu einem frühzeitigen Befall kommen. Auf Holzwerkstoff-platten (z.B. Sperrholz, Bau-Furniersperrholz, Furnierschicht-holz u.a.) muss grundsätzlich auch vor Ablauf der üblichen Ge-währleistungsfristen mit einem Befall gerechnet werden.

Die Hinweise zur Pflege- und Wartungsintervalle sind nach BFS-Merkblatt Teil 18 zu beachten.

Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
+	+	-	-	-

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungs-bereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Ein-satzbereiche“ beachten.

Glanzgrad

seidenglänzend

Dichte

ca. 1,3 g/cm³

Materialbasis

Polyacrylatharz

Verdünnung

Verarbeitungsfertig

Abtönung

Abtönung maschinell über das KRAUTOL COLOR Mischsys-tem aus farblos. Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.

Verarbeitungsart

Streichen vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Das passende Werkzeug

Hochwertige Pinsel für wasserbasierte Lasuren.

Die passende Grundierung

KRAUTOL HOLZSCHUTZGRUND (bei neuen Holzbauteilen)

Untergrund

Neue Holzbauteile:

Glatte Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich rei-nigen, austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harz-gallen entfernen. Harthölzer, Exoten und Harzhaltige Weichhöl-zer vor dem Streichen mit Verdünnung (z.B. Universalverdün-ner) gründlich abwaschen. Ansonsten Holz nur säubern. Die Holzfeuchte vor dem Beschichten messen. Die Holzfeuchte darf max. 15 % betragen. Stets Probeanstrich auf den behandelten Hölzern anlegen. Im Außenbereich ist ein Grundanstrich mit KRAUTOL HOLZSCHUTZGRUND nach TI auszuführen BSF M18, 6.3: „Neue oder abgeschliffene bläuegefährdete Hölzer (insbesondere Nadelhölzer) sowie Splintholz müssen einen ausreichenden Bläueschutz erhalten. Ist die Holzart bzw. Holzqualität nicht feststellbar, ist Bläueschutz anzuraten.“

Altes Holz unbehandelt:

Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen, gründlich reinigen.

Beschichtetes Holz:

Altbeschichtungen wie Lacke und Dickschichtlasuren bis auf die saugfähige Holzoberfläche entfernen. Festhaftende Dünn-schichtlasuren anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit prü-fen.

Anstrichaufbau

Erstanstrich im Außenbereich mit Holzschutzgrund. Holzlasur in Holzmaserrichtung 2x unverdünnt satt auftragen. Für einen op-timalen UV-Schutz ist bei hellen Farbtönen eine weitere

Zwischenbeschichtung zu empfehlen.. An Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1x zusätzlich behandeln. Das farblose Produkt ist kein ausreichender UV-Schutz und dient vorrangig als Basismaterial für das Tönen.

Verarbeitungshinweise

Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 75 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich. 2,5 l reichen für ca. 33 m². Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln.

Trocknung

Bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.	staub-trocken	über-streichbar	regenfest
Nach Stunden	1	3	3-4

Bei 20 °C nach ca. 3 Stunden überstreichbar, durchgetrocknet und belastbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und großen Schichtdicken verzögern sich die Trocknungszeiten.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und stülpen.

Bitte beachten !

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), , 3-Iod-2-propynylbutylcarbammat. Kann allergische

Reaktionen hervorrufen. Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: 3-Iod-2-propynyl-butylcarbammat (CAS-Nr. 55406-53-6).

Allergiker-Hotline

+ 49 (0) 800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

GISCODE für Beschichtungsstoffe

BSW50

Produktcode für Farben und Lacke (veraltet)

M-KH02F

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes: (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Gebindegrößen

	750 ml	2,5 L	5 L
Farblos (Tönbase)	•	•	•
Palisander	•	•	•
Eiche	•	•	•
Nussbaum	•	•	•
Teak	•	•	•

Stand: 12/2020

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.