



Защита металлов KRAUTOL – простота и системность!



Проект 3

Цинковые/оцинкованные поверхности

Цинк широко применяется, прежде всего, для создания металлического покрытия («оцинковки»), например, на водосточных желобах, водосточных трубах, гаражных воротах, декоративных элементах для обустройства садов и террас. Слой цинка защищает стальную поверхность от воздействия влаги и тем самым предотвращает развитие коррозии. Со временем цинковое покрытие разрушается, и на сварных швах развивается коррозия. Предотвратить эти процессы помогает лакокрасочное покрытие, плотно покрывающее поверхность и обеспечивающее ее долговременную защиту.

Решения KRAUTOL для антикоррозионной защиты

Система 2: Профессиональное решение!

Максимальная стойкость. Активная антикоррозионная защита, оптимальное сцепление с поверхностью, хорошее сопротивление удару и царапанию



Система 3: Специальное решение!

Улучшенная защита от коррозии. Всего два слоя для максимальной защиты от коррозии





Цинковые/оцинкованные поверхности



Подготовка и очистка

Участки с неповрежденной старой краской тщательно подшлифовать и очистить. Поверхность, очищенную от старой краски, промыть раствором смачивающего вещества с содержанием аммиака. Для этого смешать 10 л воды с 0,5 л нашатырного спирта и добавить небольшое количество бытового моющего средства. Используя кусок нетканого синтетического материала, обработать раствором всю поверхность, тщательно ополоснуть водой и дать просохнуть (более подробные указания содержатся в инструкции № 5 Федеральной комиссии по краскам и защите материальных ценностей).



Грунтовка

Нанести на поверхность адгезионную грунтовку для поверхностей из цветных металлов KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND в два слоя (для поверхностей во внутренней части здания достаточно одного слоя). Оставлять время для высыхания каждого слоя.



Первичное и финишное покрытие

В зависимости от желаемой текстуры (блестящая, матовая или с молотковым эффектом) нанести на поверхность покрытие для защиты металлов METALLSCHUTZ или молотковое покрытие HAMMERSCHLAG KRAUTOL в один или два слоя.

Стараться, чтобы слои были сплошными и равномерными.

Примечание

При использовании Системы 3 – толстослойного лака KRAUTOL EISENGLIMMER – грунтовка не требуется. Толстослойный лак можно наносить прямо на цинковую поверхность.



Использовать валики и кисти, устойчивые к воздействию растворителей (китайская щетина).

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по применению и обработке, а также правила техники безопасности, размещенные на упаковках продуктов и в наших технических бюллетенях (доступны на нашем сайте по адресу www.krautol.de).

Предлагаемые нами решения являются стандартными и предназначены для различных областей применения. Они базируются на нашем обширном опыте в области производства лакокрасочных покрытий. В случае особых условий на объекте рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.

