



Technisches Merkblatt

VLIES- & GEWEBEKLEBER

Anwendungsbereich

KRAUTOL VLIES- & GEWEBEKLEBER ist ein gebrauchsfertiger Dispersionskleber zur schnellen und sicheren Verklebung von allen KRAUTOL GLASTEX Glasgeweben und KRAUTOL Vliesen im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- Unverdünnt verarbeitbar
- Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- konservierungsmittelfrei
- Diffusionsfähig
- Hohe Anfangshaftung
- Sehr lange Offenzeit
- Spritzfertig eingestellt
- Optimal für Kleistergeräte
- Transparent auf trocknend
- Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm

Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
-	-	+	+	0

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Einsatzbereiche“ beachten.

Dichte

ca. 1,10 g/cm³

Materialbasis

Polyvinylacetatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Verdünnung

Kann mit Wasser verdünnt werden.

Bitte „Verarbeitungshinweise“ beachten

Verarbeitungsart

streichen, rollen, Airlessgerät, Kleistergerät

Airless:

Düse	0,017 - 0,019"
Spritzdruck	180 - 200 bar
Spritzwinkel	40 - 50°

Das passende Werkzeug

Hochwertige Polyamid-Walze mit Florhöhe 12-18 mm. Hinweise unter „Verklebung“ beachten.

Die passende Grundierung

KRAUTOL TIEFGRUND; TIEFGRUND PLUS; MULTIS-PERRGRUND oder WP-UNI

Untergrund

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

Wir empfehlen zusätzlich die BFS-Merkblätter Nr. 10 (Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz.),

Nr. 16 (Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten.) und Nr. 20 (Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten; Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden) zu beachten.

- Raue und beschädigte Wandflächen mit KRAUTOL UNI MUR oder KRAUTOL AKKORDSPACHTEL glätten.
- Stark saugende Untergründe mit KRAUTOL TIEFGRUND/ TIEFGRUND PLUS grundieren.
- Neu erstellte Flächen aus Gipskarton oder ausgebesserte Putzflächen immer vollflächig zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit mit KRAUTOL TIEFGRUND/ TIEFGRUND PLUS oder KRAUTOL WP-UNI grundieren.
- Bei stark schimmelbelasteten Flächen ist erst die Ursache der Belastung zu beseitigen. Schimmel- und Pilzbefall durch Nassreinigung, mit KRAUTOL MUCOREX oder MUCOREX PLUS gründlich entfernen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z. B. die Biostoff- und die Gefahrstoffverordnung) zu beachten. Gereinigte Flächen ggf. mit KRAUTOL AP-REINIGER durchwaschen und gut trocknen lassen, nicht nachwaschen.
- Bei Überarbeitung von gipshaltigen Spachtelmassen kann es durch langanhaltende Feuchtigkeitseinwirkung zu Blasenbildung, Abplatzungen oder Anquellung kommen. Aus diesem Grund ist für zügige Trocknung durch ausreichend Durchlüftung und Temperatur zu sorgen. Merkblatt Nr. 2

„Verspachtelung von Gipsplatten“ Bundesverband der Gips- und Gipsplattenindustrie beachten.

Verklebung

Klebstoff im Rollauftrag:

- KRAUTOL VLIES- UND GEWEBEKLEBER in 2 - 3 Bahnenbreiten mit einer 12 - 14 mm Polyamid Rolle auftragen. Bei stärkeren Vliesen (z.B. KRAUTOL GLASTEX 500) empfehlen wir eine 18 mm Polyamid Rolle. Hinweise in der Technischen Information des Vlieses beachten.
- Achtung! Achten Sie besonders darauf, dass der Kleber möglichst gleichmäßig verteilt ist, da Anhäufungen von Kleber unter dem Gewebe das abschließende Oberflächenbild negativ beeinflussen können.

Klebstoff in Spritzverarbeitung:

- Das Spritzverfahren eignet sich besonders beim Einsatz mehrerer Personen.
- Den Kleber kann direkt mit einem Spritzgerät verarbeitet werden (spritzfertig eingestellt).
- Beim Spritzverfahren ist besonders auf den empfohlenen Materialverbrauch und die gleichmäßige Verteilung zu achten, so dass nicht zu viel Kleber auf den Untergrund gebracht wird.
- Bei Verarbeitung des MALERVLIES Z3000 nach dem Aufspritzen des Klebstoffes das Kleberbett mit einer Rolle (Florhöhe 12 - 14 mm) nachrollen, um ein gleichmäßiges und nicht zu sattes Kleberbett zu erzeugen.

Klebstoffauftrag mit dem Tapeziergerät:

- KRAUTOL VLIES- UND GEWEBEKLEBER ist hervorragend für Tapeziergeräte geeignet.
- Die Materialeinstellung am Tapeziergerät sollte zwischen 1 und maximal 1,5 liegen. Das Material kann unverdünnt verarbeitet werden.
- Die Weichzeit der Bahnen so gering wie möglich halten
- Bei längeren Arbeitspausen ist das Beleimungsgerät zu reinigen, da das Material nicht reversibel ist.

Einbettung von Glasgeweben und Vliesen

Anschließend die zuvor zurechtgeschnittenen Gewebbahnen zügig in das Kleberbett einlegen und mittels Tapezierspachtel bzw. -rolle blasenfrei andrücken.

Verarbeitungshinweise

- Ein hoher Materialverbrauch z.B. im Airlessauftrag, kann bei den Zellulose-Polyestervlies zum Öffnen der Nahtbereiche führen.
- Die untere Temperaturgrenze für die Verarbeitung beträgt +5 °C für Untergrund und Umluft.
- Durchschlagende Flecken im Untergrund mit KRAUTOL MULTI SPERRGRUND oder KRAUTOL Isoliergrund/Isolierspray absperren

Verbrauch

Verbrauch verschieden, je nach Gewebestruktur und Untergrundbeschaffenheit. Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln.

Vlies/Gewebe	Verbrauch
GLASTEX 100	ca. 100 - 200 g/m ²
GLASTEX 300 & 300 VB	ca. 150 - 250 g/m ²
GLASTEX 500	ca. 200 - 300 g/m ²
MALERVLIES (Z 3000)	ca. 150 g/m ²
CLASSICVLIES (G 1000)	ca. 150 g/m ²
GLASVLIES VB (G 1000 VB)	ca. 150 g/m ²

Trocknung

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 6 - 12 Stunden trocken und überstreichbar. Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei lagern

Bitte beachten

Für gewerbliche/industrielle Anwendungen.

Allergiker-Hotline

+ 49 (0) 800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

GISCODE für Beschichtungsstoffe

D1

Stand: 02/2026

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, info@krautol.de, www.krautol.de

Entsorgung

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen

Inhaltsstoffe

Polyvinylacetatharz, Alkaliwasserglas, Calciumcarbonat, Wasser, Additive

Gebindegrößen

8 kg, 16 kg

Stand: 02/2026

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, info@krautol.de, www.krautol.de